

SALDOBRSATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	700
Allungamento (5d)	%	10
Temperatura di fusione	°C	645 - 800

Ø  
(mm)

**AWS-ASME II C. SFA A 5.8 :**  
BCuP5

1.5  
2  
2.5  
3

**EN-ISO 3677 :**  
B Cu 80 Ag P 650-800

**EN-ISO 17672 :**  
CuP 284

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Campo di impiego**

Lega autodecapante per la saldobrasatura al cannello del rame puro.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/05/2022