

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	250
Allungamento (5d)	%	8
Temperatura di fusione	°C	645 - 815

Ø  
(mm)

**AWS-ASME II C. SFA A 5.8 :**

B CuP3

**EN 1044 :**

CP 104

**EN-ISO 17672 :**

CuP 281a

1  
1.5  
2  
3  
4

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Campo di impiego**

Lega autodecapante per la saldobrasatura al cannello del rame e sue leghe.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/03/2022