

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	380
Allungamento (5d)	%	30
Temperatura di fusione	°C	600 - 690

Ø  
(mm)

**DIN 8513 :**

L-Ag30Cd

1.5

2

3

5

**EN 1044 :**

AG 306

**EN-ISO 3677 :**

B-Ag30CuZnCd-610/690

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Campo di impiego**

Lega universale per tutti i metalli escluso alluminio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006