

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	380
Allungamento (5d)	%	28
Temperatura di fusione	°C	605 - 720

Ø  
(mm)

**DIN 8513 :**

L-Ag25Cd

1  
1.5  
2

**EN 1044 :**

AG 307

**EN-ISO 3677 :**

B-Cu30ZnAgCd-605/720

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D

**Campo di impiego**

Lega con elevata scorrevolezza per impiego generale nei lavori in serie.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006