

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



EN-ISO 17672 :
Cu 470

Resistenza	N/mm ²	380 - 440
Allungamento (5d)	%	30
Durezza	HB	88 - 95
Temperatura di fusione	°C	875 - 895

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 853, KOY 855, KOY
854B

Ø
(mm)

1
1
1.5
2
3
4
5
6

Campo di impiego

Lega universale per la saldobrasatura di acciaio, ghisa e leghe di rame.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/05/2018