

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	410
Allungamento (5d)	%	35
Temperatura di fusione	°C	620 - 655

Ø  
(mm)

1

**EN 1044 :**

AG 102

**EN-ISO 17672 :**

Ag 156

*Tipo di lega: ANELLI*

*Disossidante: KOY 866IND, KOY 866D*

**Campo di impiego**

Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione capillare.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022