

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	410		
Allungamento (5d)	%	35		1.5
Temperatura di fusione	°C	620 - 655		2
				3

**EN 1044 :**  
AG 102

**EN-ISO 3677 :**  
B Ag56CuZnSn 620-655

**EN-ISO 17672 :**  
Ag 156

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Campo di impiego**

Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione capillare.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/12/2016