

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	390
Allungamento (5d)	%	25
Temperatura di fusione	°C	630 - 660

Ø  
(mm)

1

**EN 1044 :**

AG 103

**EN-ISO 17672 :**

Ag 155

*Tipo di lega:* ANELLI

*Disossidante:* KOY 866IND, KOY 866D

**Campo di impiego**

Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione capillare.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022