

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE ZINCO



Resistenza	N/mm ²	>100
Allungamento (5d)	%	>15
Temperatura di fusione	°C	450 - 490

Ø
(mm)

1.6

Tipo di lega: ROCCHETTO ANIMATO

Disossidante: INCORPORATO NELLA
LEGA

Campo di impiego

Lega animata a flusso neutro per brasatura dolce di alluminio, anche con rame e acciaio

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/04/2022