

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



**AWS-ASME II C. SFA 5.4 :**  
E308L-17

**EN-ISO 3581-A :**  
E 19 9 L R 1 2

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>520
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	>350
Allungamento (5d)	%	>35
Resilienza KV	J (20°C)	>60

Ø (mm)	L (mm)
1.6	300
2	300
2.5	300
3.2	350
4	350
5	350

*Rivestimento RUTILE*

**Campo di impiego**

Saldatura di acciaio inossidabile tipo AISI 304 - 304 L.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/03/2020