

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



DW2101

WERKSTOFF n. :
1.4162

Resistenza	N/mm ²	755
Limite Elastico	N/mm ²	590
Allungamento (5d)	%	29
Resilienza KV	J (20°C)	50
Resilienza KV	J (-40°C)	38

Ø
(mm)

1.2

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego

Filo animato austeno-ferritico per la saldatura del "lean duplex".

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/02/2010