

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Temperatura di fusione °C 660 - 755

Ø  
(mm)

1.5

2

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Campo di impiego**

Lega d'argento della serie ECOBRAZE per la brasatura di tutti i metalli a esclusione dell'alluminio.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/10/2021