

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	310 - 360
Durezza	HRC	31 - 36
Granulometria	µm	20 - 106

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporti con cannello ossiacetilenico su stampi per vetreria.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/07/2021