

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



Durezza	HV	250 - 310
Granulometria	µm	53 - 150

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporti resistenti all'usura a caldo e all'ossidazione fino a 950°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/03/2022