

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	410 - 460
Durezza	HRC	42 - 46
Granulometria	µm	45 - 125
Temperatura di fusione	°C	1000 - 1030

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti antiusura di media durezza al limite della lavorabilità all'utensile.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016