

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza                | HV  | 530 - 580      |
| Durezza                | HRC | 51 - 54        |
| Granulometria          | µm  | 20 - 106       |
| Temperatura di fusione | °C  | 1000 -<br>1030 |

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riparti resistenti all'usura e alla corrosione fino a temperature di 600°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 03/12/2019