

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



**62TBT1**

|               |     |           |
|---------------|-----|-----------|
| Durezza       | HRC | 60 - 65   |
| Durezza       | HV  | 700 - 830 |
| Granulometria | µm  | 20 - 45   |

*Tipo impianto:* PLASMA SPRAY, HVOF

**Campo di impiego**

Riporti resistenti all'usura e alla frizione da metallo o da guarnizioni sintetiche.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016