

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	700 - 830
Durezza	HRC	60 - 65
Granulometria	µm	20 - 71

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura e alla frizione da metallo o da guarnizioni sintetiche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/10/2016