

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO	HRC	52
SALDATURA	(20°C)	
Durezza DOPO PWHT	HB	250
760°Cx2h/aria		

Ø (mm)	L (mm)
1	
1.2	
1.6	
2	
2.4	
3.2	

**Campo di impiego**

Costruzione e rigenerazione del bordo di stampi in acciaio.

**Applicazioni**

Profilo di stampi per ceramica, rulli per colata continua, cilindri per laminazione, alberi a cammes, valvole.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 14/10/2021