

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



Resistenza	N/mm ²	600
Limite elastico	N/mm ²	480
Allungamento (5d)	%	38
Resilienza KV	J (20°C)	90

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350
5	350

Campo di impiego

Unioni di acciai inox austenitici stabilizzati, resistenti alla corrosione intercristallina.

Applicazioni

Costruzione e manutenzione di recipienti, mescolatori, pompe, vasche per bagni di decapaggio. Industria chimica, petrolchimica e marittima, raffinerie, serbatoi, tubazioni, scambiatori di calore.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 26/09/2017