SALDOBRASATURA -- DISOSSIDANTE

867

Temperatura di lavoro	ºC	580 - 1000

Campo di impiego
Disossidante in pasta per saldobrasatura su acciaio inossidabile con leghe d'argento.

Tipo disossidante: PASTA

Applicazioni
Saldobrasatura di raccorderia, tubazioni, placchette di utensili, conduttori, oggetti artistici.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 14/04/2016