

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



| | | | |
|------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Resistenza | N/mm ² | 150 | Ø (mm) |
| Allungamento (5d) | % | 50 | 1.5 |
| Temperatura di fusione | °C | 217 - 229 | 2 |

Campo di impiego

Unioni altoresistenti con buona tenacità a bassa temperatura.

Tipo di lega: ROCCHETTO

Disossidante: KOY 905FLUX, KOY 909FLUX

Applicazioni

Tubazioni e recipienti di acciaio inossidabile per l'industria lattiero-casearia.
Rubinetteria e tubazioni per acqua potabile fredda e calda, pluviali e grondaie.
Contenitori, vasche ed attrezzature per lavorazione e stoccaggio di alimenti e bevande.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016