

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



| | | | |
|------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Resistenza | N/mm ² | 400 | Ø (mm) |
| Allungamento (5d) | % | 2 | 2 |
| Temperatura di fusione | °C | 710 - 770 | 3 |

Campo di impiego

Universale per rame con ottima penetrazione capillare.

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Applicazioni

Rotori di motori elettrici, serpentini e raccorderia in rame, impianti frigoriferi e per il condizionamento dell'aria, apparecchiature sanitarie.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/09/2016