

## SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	500	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	18	1.5
Temperatura di fusione	°C	665 - 755	2

### **Campo di impiego**

Lega rivestita per la saldobrasatura su tutti i metalli escluso alluminio.

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

### **Applicazioni**

Lame di seghe a nastro e circolari, meccanica di precisione, frigoriferi industriali, scambiatori di calore, rubinetteria. Industria alimentare.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 24/03/2022