

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	500
Allungamento (5d)	%	28
Temperatura di fusione	°C	605 - 615

Ø  
(mm)  
1  
1.5  
2

**Campo di impiego**

Unioni a bassa temperatura con massima penetrazione per capillarità.

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864, KOY 866

**Applicazioni**

Impianti di condizionamento, idraulici e sanitari, refrigerazione, saldature di precisione, riparazione di seghe circolari, bigiotteria, strumenti ottici e strumenti musicali.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/01/2007