

## RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HRC	35 - 42
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	°C	1030 - 1060

### **Campo di impiego**

Riporti lavorabili resistenti all'usura su maschi per vetro e guide.

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

### **Applicazioni**

Punzoni e maschi per vetro, guide di scorrimento, dispositivi di tenuta per pompe, sedi di chiavette, slitte di guide per macchine utensili, stampi e matrici per imbutitura, per gomme e materie plastiche; valvole lenticolari, perni, brasatura di grossi grani di metallo duro su utensili perforatori.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 29/01/2007