

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza                | HRC | 49 - 53        |
| Granulometria          | µm  | 36 - 106       |
| Temperatura di fusione | °C  | 1000 -<br>1030 |

**Campo di impiego**

Riporti antiusura duri e tenaci su alberi e guide di scorrimento.

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

**Applicazioni**

Lame di cesoie, ganasce di mandrini, alberi e cilindri di pompe, guide di scorrimento, stampi per tegole e mattoni, saracinesche negli impianti di fabbricazione del cemento, ruote di trafilatura, pale di miscelatori, punterie.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 29/01/2007