

## RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	200 - 260
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	°C	1090 - 1120

### **Campo di impiego**

Riporti su stampi in ghisa ed acciaio resistenti a forti urti fino a 600°C.

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

### **Applicazioni**

Riparazione di stampi per vetriere e gomma, anche sugli spigoli usurati o rotti, difetti di fusione su ghisa, ingranaggi, sedi di chiavette e portate d'alberi, pompe rotative per liquido denso, eccentrici e cammes, sedi ed anelli di valvole a sfera, giunti cardanici.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 27/07/2016