

RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE NICHEL



Durezza DOPO  
SALDATURA HB (20°C) 200

Durezza DOPO  
INCRUDIMENTO HB 460

*Rivestimento BASICO*

$\varnothing$ (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350
5	450

### **Campo di impiego**

Ricariche su attrezzature lavoranti sia in condizioni criogeniche che a caldo fino a 1100°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020