

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE NICHEL



**1173CO**

Durezza DOPO  
INCRUDIMENTO

HB

350

Ø  
(mm)

Durezza DOPO  
SALDATURA

HB

200

1.6

2.4

**DIN 8555 :**

MF 23-GF-200-CKZ

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O<sub>2</sub>,  
Miscela Argon-CO<sub>2</sub>

### **Campo di impiego**

Lega base Ni tipo Hastelloy C modificato per riporto di componenti soggetti a ossidazione a caldo.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/06/2016