

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- GHISA



Resistenza

N/mm<sup>2</sup>

>400

Durezza

HB (20°C)

200

Ø  
(mm)

L  
(mm)

2.5

350

3.2

350

4

350

**AWS-ASME II C. SFA 5.15 :**

ENiFe-CI

**EN-ISO 1071 :**

E C NiFe-CI1

*Rivestimento GRAFITICO*

**Campo di impiego**

Universale per l'unione e la riparazione di ghise a grafite sferoidale o altamente sollecitate.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 18/03/2020