

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



1523NF

Resistenza	N/mm ²	280
Limite Elastico	N/mm ²	130
Allungamento (5d)	%	30

EN-ISO 18273 :

S Al 5087

Gas: Argon Puro

Ø	L
(mm)	(mm)
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000
4	1000

Campo di impiego

Barretta TIG per saldatura di leghe Al-Mg con massimo 5% di magnesio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/07/2014