

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Nichel e sue leghe



174

Durezza DEL METALLO HB  
DEPOSITATO

200

Ø  
(mm)

L  
(mm)

Durezza DOPO HRC  
INCRUDIMENTO

38

3.2  
4

350  
350

AWS-ASME II C. SFA 5.11 :  
ENiMo-1

EN-ISO 14172 :  
E Ni1001

*Rivestimento RUTILBASICO*

**Campo di impiego**

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY B e simili.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 31/10/2017