

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



WERKSTOFF n. :
1.4122

| | | |
|-------------------|-------------------|---------|
| Resistenza | N/mm ² | 750 |
| Limite Elastico | N/mm ² | 550 |
| Allungamento (5d) | % | 10 - 13 |
| Durezza DOPO | HRC | 45 |
| SALDATURA | | |

Flusso: KOY 605, KOY 611

Ø
(mm)

2.4
3.2

Campo di impiego

Riparto inossidabile resistente all'usura metallo-metallo e alla corrosione fino a 450°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/04/2020