

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC

63

Ø
(mm)

1.6

2.4

2.8

EN 14700 :

T Z Fe15

Gas: Arco Aperto

Campo di impiego

Lega per applicazioni soggette a forte abrasione e urto moderato a temperatura inferiore ai 450°C.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 09/07/2019