

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE NICHEL



				Ø (mm)
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	450 - 500		
Durezza DOPO SALDATURA	HB	200		1.6 2.4

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego

Filo metal cored per riporti resistenti all'usura per compressione ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/09/2013