

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC

45 - 52

Ø
(mm)

1.2

1.6

EN 14700 :

T ZFe3

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego

Riporti resistenti ad usura metallo/metallo, ossidazione, cavitazione e corrosione ad alte temperature

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/09/2021