

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



AWS-ASME II C. SFA 5.36 :
E81T1-M21A4-GH4

| | | |
|-------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza | N/mm ² | 560 - 720 |
| Limite Elastico | N/mm ² | >460 |
| Allungamento (5d) | % | >20 |
| Resilienza KV | J (-40°C) | >47 |

Ø
(mm)

1.2
1.6

EN-ISO 17632-A :
T 46 4 Z P M21 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Filo animato bassolegato al Cu-Cr-Ni per acciai resistenti alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 17/06/2021