

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



AWS-ASME II C. SFA 5.36 :
E110T5-M21A4-K4-H4

Resistenza	N/mm ²	770 - 940
Limite Elastico	N/mm ²	>690
Allungamento (5d)	%	>17
Resilienza KV	J (-60°C)	>47

Ø
(mm)

1.2
1.6

EN-ISO 18276 :
T 69 6 Mn2NiCrMo B M21 2 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Bassolegato basico al Cr-Ni-Mo per saldature altoresistenti e sollecitate anche a basse temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/06/2021