

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



**DIN 8555 :**  
MF 6-GF-55-C

				<b>Ø (mm)</b>
Durezza	HRC	46		
	(500°C)			1.6
Durezza	HRC	40		2.4
	(525°C)			2.8
Durezza	HRC	37		
	(550°C)			
Durezza	HRC	31		
	(575°C)			
Durezza	HRC	28		
	(600°C)			
Durezza	HRC	54		
Gas: Arco Aperto				

**Campo di impiego**

Acciaio martensitico legato al cromo resistente alla corrosione e all'abrasione da sabbia umida.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/06/2016