

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**307LG**

**AWS-ASME II C. SFA 5.22 :**  
E307T0-G

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>590
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>350
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20°C)	55
Resilienza KV	J (-60°C)	>32

Ø  
(mm)

1.2  
1.6

**EN-ISO 17633-A :**  
T 18 8 Mn R M21 3

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Unione di acciai al carbonio e legati al 14% di Mn, acciai da utensili e da trattamento termico.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/04/2022