

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



316LG

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 316LT0-1/4

EN-ISO 17633-A :
T 19 12 3 L R C1/M21 3

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza | N/mm ² | >510 |
| Limite Elastico | N/mm ² | >320 |
| Allungamento (5d) | % | >25 |
| Resilienza KV | J (20°C) | 55 |
| Resilienza KV | J (-40°C) | 50 |
| Resilienza KV | J (-196°C) | 28 |

Ø
(mm)

1.2

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego

Unioni di acciai inox del tipo AISI 316-316L e simili a basso carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/04/2018