

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



Resistenza	N/mm ²	>660
Limite Elastico	N/mm ²	>440
Allungamento (5d)	%	>12

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350

EN-ISO 3581-A :
E 25 35 Nb B 2 2

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Unioni di acciai fusi refrattari di analisi simile. Manaurite 36 - HK40 - Incoloy 800 H.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 22/09/2021