

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



Temperatura di fusione °C 227 - 310

Ø
(mm)

-

EN-ISO 9453 :

Sn97Cu3

Tipo di lega: PASTA

Disossidante: INCORPORATO NELLA
LEGA

Campo di impiego

Lega autosaldante in pasta per tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016