

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	40 - 45		
Allungamento (5d)	%	48		1.5
Temperatura di fusione	°C	221		2
				3

**EN-ISO 9453 :**

Sn96,5Ag3,5

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 999C, KOY 999FC

**Campo di impiego**

Lega a base di stagno con 3,5% di argento per brasature dolci.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2022