

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO

 **909PS**

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	40 - 45
Allungamento (5d)	%	48
Temperatura di fusione	°C	221

Ø  
(mm)

**EN-ISO 9453 :**

Sn96,5Ag3,5

*Tipo di lega:* PASTA

*Disossidante:* INCORPORATO NELLA  
LEGA

**Campo di impiego**

Lega in pasta a base di stagno con 3,5% di argento per brasature dolci.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016