

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



EN-ISO 17672 :  
Cu 773

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	650
Allungamento (5d)	%	18 - 20
Durezza	HB	180
Temperatura di fusione	°C	890 - 920

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 853, KOY 855

Ø  
(mm)

1.5

2

3

4

5

6

**Campo di impiego**

Lega CuZnNi universale per saldobrasatura di acciaio e ghisa.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 09/03/2022