

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



Resistenza	N/mm ²	250
Allungamento (5d)	%	5
Temperatura di fusione	°C	710 - 890

Ø
(mm)

EN-ISO 17672 :

CuP 179

1.5

2

2.5

3

4

EN-ISO 3677 :

B Cu94 P 710-890

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Lega autodecapante per la saldobrasatura al cannello del rame puro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/10/2017