

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	350
Allungamento (5d)	%	2
Temperatura di fusione	°C	635 - 675

Ø  
(mm)

**EN-ISO 3677 :**

B Cu 86 SnP 650-700

**EN-ISO 17672 :**

CuP 385

*Tipo di lega:* PASTA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Campo di impiego**

Universale in pasta per rame con ottima penetrazione capillare.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2016