

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



| | | | |
|------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Resistenza | N/mm ² | 370 | Ø (mm) |
| Allungamento (5d) | % | 24 | 1 |
| Temperatura di fusione | °C | 620 - 733 | 1.5 |
| | | | 2 |
| | | | 3 |

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Saldobrasatura al cannello con buona fluidità e discreta penetrazione capillare.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006